



Semnan University



Research Article

Investigating and Comparing the Mechanical Resistance of Bacterial Self-healing Concretes

Abolfazl Noori Shahr Abadi ^a, Gholamali Shafabakhsh ^{b*}, Bita Bakhshi ^c

^a PhD Candidate of Road and Transportation, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, I. R. Iran.

^b Professor, Department of Road and Transportation, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, I. R. Iran.

^c Professor, Department of Bacteriology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, I. R. Iran.

PAPER INFO

Paper history:

Received: 2024-08-07

Revised: 2024-10-01

Accepted: 2024-10-15

Keywords:

Mechanical strength of concrete;

Bacillus subtilis;

Bacterial self-healing.

ABSTRACT

Cracks are one of the main causes of concrete failure, facilitating the penetration of chemical solutions and negatively impacting the characteristics of concrete structures. To address this problem, various methods such as coatings and adhesives have been used. However, due to the high costs and issues like peeling, attention has shifted toward alternative methods, including self-healing concrete. One of these methods involves the use of microorganisms to repair cracks. In this study, *Bacillus subtilis* bacteria were used, which, unlike other bacteria, do not require microcapsules or nanomaterials, making it less expensive to produce. The use of this bacteria has significantly improved the compressive, flexural, and tensile strength of the concrete. The RB10 and RB12 samples showed the highest strength increases, with RB10 exhibiting a 100% increase in flexural strength and 76.5% in compressive strength. Additionally, the tensile strength of the concrete increased by up to 15% with the use of this bacteria.

* Corresponding author.

E-mail address: ghshafabakhsh@semnan.ac.ir



مقاله پژوهشی

بررسی و مقایسه مقاومت مکانیکی انواع بتن‌های خودترمیمی باکتریایی

ابوالفضل نوری شهرآبادی^۱، غلامعلی شفابخش^{۲*}، بی تا بخشی^۳

^۱ دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

^۲ استاد، گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

^۳ استاد، گروه باکتری‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

ترک‌ها از عوامل اصلی خرابی بتن هستند که نفوذ محلول‌های شیمیایی را تسهیل کرده و بر ویژگی‌های سازه‌های بتنی تأثیر منفی می‌گذارند. برای رفع این مشکل، روش‌های مختلفی مانند مواد پوششی و چسب‌ها استفاده شده است. اما به دلیل هزینه‌بر بودن و مشکلاتی مانند لایه‌برداری، توجه به روش‌های جایگزین از جمله بتن‌های خودترمیم‌شونده افزایش یافته است. یکی از این روش‌ها، استفاده از میکروارگانیزم‌ها برای ترمیم ترک‌ها است. در این پژوهش، از باکتری باسیلوس سوبتیلیس استفاده شده که برخلاف سایر باکتری‌ها نیازی به میکروکپسول یا نانومواد ندارد و هزینه تولید آن کمتر است. استفاده از این باکتری باعث بهبود قابل توجهی در مقاومت فشاری، خمشی و کششی بتن شده است. نمونه‌های RB10 و RB12 بیشترین افزایش مقاومت را نشان داده‌اند؛ به طوری که نمونه RB10 دارای ۱۰۰٪ افزایش در مقاومت خمشی و ۷۶/۵ درصد در مقاومت فشاری بوده است. همچنین، مقاومت کششی بتن با استفاده از این باکتری تا ۱۵٪ افزایش یافته است.

اطلاعات مقاله

دریافت مقاله: ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

بازنگری مقاله: ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

واژگان کلیدی:

مقاومت مکانیکی بتن،
باسیلوس سوبتیلیس،
خودترمیمی باکتریایی.

* پست الکترونیک نویسنده مسئول: ghshafabakhsh@semnan.ac.ir

استناد به این مقاله: نوری شهرآبادی، ابوالفضل، شفابخش، غلامعلی & بخشی، بی تا. (۱۴۰۳). (بررسی و مقایسه مقاومت مکانیکی انواع بتن‌های خودترمیمی باکتریایی، مهندسی زیر ساخت‌های حمل و نقل، ۱۰(۳)، ۳۷-۵۱. <https://doi.org/10.22075/jtie.2024.34979.1682>

۱. مقدمه

ساخت‌وساز به خود جلب کرده است. مکانیزم خودترمیم می‌تواند هزینه‌های تعمیر و نگهداری را به طور قابل توجهی کاهش دهد. خودترمیمی در بتن را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: ترمیم خودکار و ترمیم خودمختار. ترمیم خودکار به‌طور طبیعی توسط مواد اتصال‌دهنده ایجاد می‌شود، مانند هیدراتاسیون بیشتر سیمان پرتلند غیرهیدراته. در حالی که ترمیم خودمختار به یک محرک برای فعال‌سازی مکانیزم ترمیم نیاز دارد (ون تایتل‌بوم و دو بلی، ۲۰۱۳؛ تانگ و همکاران، ۲۰۱۵).

ترک‌ها توسط ذرات معلق بتن به دلیل ترک‌خوردگی و ناخالصی‌های آب، گسترش ماتریکس هیدراته بتن در کناره‌های ترک‌ها، و هیدراتاسیون مستمر ذرات اتصال‌دهنده است (ژوتوفسکی و نیمن، ۲۰۲۲؛ ترمخاجورنیکیت و همکاران، ۲۰۰۹). اثربخشی ترمیم خودکار می‌تواند با افزودن انواع مختلف الیاف، مواد سیمانی مکمل، پرکننده‌ها و سایر مواد پخت بهبود یابد. برخلاف ترمیم خودکار، ترمیم خودمختار به درج غیرستنی متکی است تا اتصال‌دهنده غیرهیدراته و احتمالاً ترک‌های بزرگ را ترمیم کند. چندین روش برای ترمیم خودمختار با استفاده از باکتری‌ها، کپسول یا رگ‌های درون بتن، و تکنولوژی الکتروپوزیشن وجود دارد (دی رویج و همکاران، ۲۰۱۳).

۲. بتن خودترمیم

بتن‌های خودترمیم تحول بزرگی در تکنولوژی بتن ایجاد کرده‌اند. تحقیقات اولیه بیشتر بر سازه‌های نگهداری آب متمرکز بوده و روش‌های مختلفی برای بهبود ریزترک‌های بتن بررسی شده است (ویجی و همکاران، ۲۰۱۷). پیشرفت‌های اخیر در بیوتکنولوژی به رسوب کربنات کلسیم توسط برخی باکتری‌ها اشاره دارد (جوشی و همکاران، ۲۰۱۷). در شکل ۱ می‌توان شماتیک عملکرد خودترمیمی بتن با استفاده از باکتری را مشاهده کرد. تحقیقات مختلف، نتایج متفاوتی در شناسایی

ترک‌خوردگی در بتن به دلیل ظرفیت کششی نسبتاً کم و تأثیر شرایط مختلف بارگذاری اجتناب‌ناپذیر است (زید و همکاران، ۲۰۲۱a؛ اسلم و همکاران، ۲۰۲۲؛ آلتوی و همکاران، ۲۰۲۲). علل ترک‌ها می‌تواند متنوع باشد؛ از جمله، انقباض خشک و پلاستیک، بارهای خارجی، تنش‌های حرارتی، زنگ‌زدگی تقویت‌های فولادی، یا تأثیر ترکیبی چندین عامل است (زید و همکاران، ۲۰۲۱؛ b؛ زید و همکاران، ۲۰۲۲a؛ زید و همکاران، ۲۰۲۲b). میکروترک‌ها می‌توانند به دلیل انقباض ایجاد شوند. اما در مرحله کاهش تنش و تحت تأثیر بارهای خارجی به ترک‌های بزرگ‌تر تبدیل می‌شوند (زید و همکاران، ۲۰۲۱c؛ زید و همکاران، ۲۰۲۲c؛ زید و همکاران، d؛ ۲۰۲۲). این زنجیره‌های ترک راهی آسان برای نفوذ آب و مایعات مضر به بتن فراهم می‌کنند و بتن را به صورت شیمیایی آسیب می‌زنند. مشکلات ترک‌خوردگی در مناطق با بارندگی و رطوبت زیاد بیشتر می‌شوند. ترک‌ها در بتن را می‌توان به صورت فیزیکی تعمیر کرد. اما مسائل مختلفی مرتبط با تعمیر و نگهداری فیزیکی بتن وجود دارد؛ از جمله تأثیر بر بودجه، هزینه و محیط‌زیست (مگلا و همکاران، ۲۰۲۲؛ مارتینز گارسیا و همکاران، ۲۰۲۲؛ احمد و همکاران، ۲۰۲۲).

تولید سیمان تقریباً ۷٪ از انتشار دی‌اکسید کربن جهانی را به خود اختصاص می‌دهد (وورل و همکاران، ۲۰۰۱). مواد تعمیر مبتنی بر مواد شیمیایی مشکلات ناسازگاری با نگرانی‌های بهداشتی و مواد ایجاد می‌کنند (دی موینک و همکاران، ۲۰۰۹).


انجام فعالیت‌های تعمیراتی منظم روی ساختمان‌ها و سازه‌ها نیز هزینه‌بر است. بنابراین، نیاز به کشف روشی پایدار برای ترمیم ترک‌ها که هزینه کمتری داشته باشد و نیاز به مداخله فیزیکی را از بین ببرد، ضروری است. یکی از ایده‌های جدید در این زمینه، توسعه بتن خودترمیم است. این روش، توجه زیادی از بخش

مدت طولانی زنده بمانند. هنگام ایجاد ترک و نفوذ آب، این باکتری‌ها فعال شده و با تولید کربنات کلسیم، ترک‌ها را پر می‌کنند. این فرآیند به طور طبیعی و بدون ایجاد آلودگی انجام می‌شود (ایهینینچوکوو و همکاران، ۲۰۱۸). این پژوهش، مروری بر نتایج استفاده از انواع باکتری بر خودترمیمی ریزترک‌ها در بتن و تأثیر آنها بر مقاومت فشاری، خمشی و کششی می‌باشد. این باکتری‌ها شامل *Bacillus sphaericus* (وانگ و همکاران، ۲۰۱۴)، *B. subtilis* (خلیق و احسان، ۲۰۱۶)، *Bacillus megaterium* (کریشناپریا و همکاران، ۲۰۱۵)، *Spore Bacillus* (گوپتا و همکاران، ۲۰۱۸)، *Sporosarcina pasteurii* (چهارال و همکاران، ۲۰۱۲) و *Bacillus subtilis* (نوری شهرآبادی و همکاران، ۲۰۲۱) نیز می‌باشد. همچنین، این پژوهش تکمیل‌کننده مقاله نوری شهرآبادی و همکاران (۲۰۲۱)، که باکتری به میزان 10^{12} سلول در میلی‌لیتر به آن اضافه گردیده و همچنین مقایسه با نتایج دیگر مقالات می‌باشد. در شکل ۲، نمونه‌هایی از باکتری و عملکرد آن در بتن خودترمیمی ارائه شده است.


ترمیم‌پذیری بتن ارائه داده‌اند (هوانگ و همکاران، ۲۰۱۶). سه مکانیسم خودترمیمی شامل هیدراتاسیون مداوم سیمان، تبلور مجدد کلسیم هیدروکسید و تشکیل کربنات کلسیم را معرفی کرده‌اند (لی و همکاران، ۲۰۱۷). آنها نشان دادند که میزان ترمیم ترک‌ها به هیدراتاسیون سیمان و میزان کربنات کلسیم تشکیل شده بستگی دارد. هنگامی که عرض ترک‌ها کمتر از ۰/۲ میلی‌متر باشد، بتن می‌تواند در طول زمان خودش را ترمیم کند (سینگ و همکاران، ۲۰۱۸). روش‌های مختلفی برای پر کردن ترک‌های عرضی بزرگتر از ۰/۱ میلی‌متر پیشنهاد شده است (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۷).

۱-۲. بتن باکتریایی


بتن باکتریایی زیرمجموعه‌ای از بتن میکروارگانیزم است که قادر به انجام واکنش‌های شیمیایی برای ترمیم بتن می‌باشد. این نوع بتن زیستی با افزودن باکتری‌های تولیدکننده رسوب کربنات کلسیم به بتن به دست می‌آید. این باکتری‌ها می‌توانند بدون آب و مواد مغذی برای




شکل ۱. عملکرد خودترمیمی با استفاده از باکتری‌ها




Wang et al. (2014)




Khaliq and Ehsan (2016)



Krishnapriya et al. (2015)



Gupta et al. (2018)



Chahal et al. (2018)

شکل ۲. نمونه‌هایی از باکتری و عملکرد آن در بتن خودترمیمی



شکل ۳. مراحل انجام آزمایش‌ها شامل افزودن باکتری، قالب‌بندی و انجام آزمایش روی بتن

۲-۲. مکانیزم ترمیم

روند ترمیم ترک توسط باکتری‌ها به عوامل متعددی مانند مقدار کلسیم، pH بتن، و دسترسی به محل‌های تشکیل رسوب بستگی دارد (جوشی و همکاران، ۲۰۱۷). باکتری‌های مقاوم به محیط قلیایی بتن باید برای ترمیم موثر باشند (سپنگ و همکاران، ۲۰۱۸).

۳. مصالح مصرفی

۳-۱. سنگ‌دانه‌ها

در این پژوهش، از سنگ‌دانه‌های شکسته کوهی به عنوان درشت‌دانه و از سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای به عنوان ریزدانه استفاده شد که در ادامه، خصوصیات مصالح سنگی مورد استفاده تشریح می‌گردد.

درشت‌دانه

جدول ۱. خصوصیات مصالح درشت‌دانه

مقدار	ویژگی فیزیکی
۱۹	بزرگترین اندازه اسمی (میلی‌متر)
۲۹۰۰	چگالی ظاهری (کیلوگرم بر متر مکعب)
۱۶۲۰	چگالی متراکم (کیلوگرم بر متر مکعب)
۱/۵	جذب آب (%)
۴/۷	پولکی (%)
۰/۱	رس (%)

ریزدانه

جدول ۲. خصوصیات مصالح ریزدانه

مقدار	ویژگی فیزیکی
۲۵۷۰	چگالی ظاهری (کیلوگرم بر متر مکعب)
۲/۸۲	مدول نرمی
۲/۰	جذب آب (%)
۱/۷	رس (%)

۲-۳. آب

آب نقش بسیار اساسی و مهم در بتن دارد. به همین جهت استفاده از آب مناسب در بتن همواره باید مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی آب به کار رفته در ساخت بتن باید پاک و عاری از هرگونه ناخالصی باشد یا به عبارت دیگر قابل شرب باشد.

۳-۳. سیمان

سیمان نقش چسبانندگی سنگ‌دانه‌ها در بتن را بر عهده دارد. در این پژوهش از سیمان پرتلند تیپ ۲۲ دلیجان، تولیدی شرکت عمران انارک استفاده گردید. ویژگی‌های فیزیکی سیمان مورد استفاده در جدول ۳ آمده است. همچنین، ویژگی‌های شیمیایی سیمان مورد استفاده در جدول ۴ آمده است.

جدول ۳. ویژگی‌های فیزیکی سیمان مورد استفاده


مقدار	ویژگی فیزیکی
۳/۱۶	چگالی (گرم بر متر مکعب)
۳۴۵	سطح مخصوص (متر مربع بر کیلوگرم)
۲۳۰	گیرش نهایی (دقیقه)
۸/۶	استحکام خمشی ۳ روزه (مگاپاسکال)
۴۸/۱	استحکام فشاری ۲۸ روزه (مگاپاسکال)
۱۷۰	روانی ملات (میلی متر)

۴-۳. باکتری

در این پژوهش، در ابتدا از انواع باکتری‌هایی که در شرایط شبیه‌سازی شده بتن کشت میکروارگانیسم نگهداری می‌شوند استفاده گردید. تنها باکتری مقاوم که شرایط لازم رشد و تکثیر را به دست آورد باسیلوس-سوبتیلیس بود.

در این پژوهش، از باکتری باسیلوس، گونه سوبتیلیس، در غلظت‌های 10^6 ، 10^8 ، 10^{10} و 10^{12} سلول در میلی‌لیتر جهت تولید نمونه بتن باکتریایی استفاده گردید.

محلول براث باکتریایی یا نوترینت براث (محیط کشت میکروبی) شامل ۱۰ گرم بر لیتر عصاره گوشت گوساله، ۱۰ گرم بر لیتر پپتون و ۵ گرم بر لیتر کلرید سدیم است که محیطی را جهت کشت و نگهداری باکتری مورد استفاده فراهم می‌آورد. یکی از موارد مهم در تهیه بتن باکتریایی روش افزودن باکتری‌ها در خمیر بتن است. افزودن محلول براث باکتریایی منجر به تغییر نسبت آب به سیمان و در نهایت تغییر کارایی و خواص مقاومتی بتن باکتریایی می‌شود. به همین منظور، میزان آب مورد نیاز در طرح اختلاط بتن مجموع میزان آب مورد نیاز به همراه محلول باکتریایی است.



شکل ۴. محلول براث باکتری باسیلوس سوبتیلیس در غلظت‌های 10^6 ، 10^8 و 10^{10} سلول در میلی‌لیتر (نوری

شهرآبادی و همکاران، ۲۰۲۱)

مختلف بررسی گردید (جدول ۴) که در نهایت طرح نهایی مخلوط بتن مطابق جدول ۵ به عنوان بهترین نسبت شناسایی و به عنوان طرح منتخب در نظر گرفته شد.

۳-۵. طرح اختلاط

در این پژوهش، طرح‌های بسیاری با درصد مصالح

جدول ۵. طرح نهایی مخلوط بتن

مقدار (کیلوگرم بر متر مکعب)	مصالح
۸۰۰	ماسه
۸۰۰	درشت‌دانه
۳۵۰	ریزدانه
۲۲۷/۵	سیمان
۱۲۲/۵	سرباره
۱۷۵	آب

جدول ۶. ویژگی طرح‌های اختلاط

مورد مطالعه

باکتری (سلول در میلی‌لیتر)	طرح اختلاط
۰	R
10^6	RB6
10^8	RB8
10^{10}	RB10
10^{12}	RB12

باکتریایی به جای همان مقدار آب اختلاط برای غلظت- های باکتریایی مختلف است. اختلاط نمونه‌های مورد نیاز، توسط دستگاه میکسر انجام گرفت. در این پژوهش از چهار غلظت 10^6 ، 10^8 ، 10^{10} و 10^{12} سلول در میلی‌لیتر به عنوان نمونه‌های شامل باکتری استفاده گردید. در جدول ۶، RB (بتن با باکتری) و R (بتن شاهد یا بتن بدون باکتری) می‌باشد.

در ادامه، مصالح مصرفی در بتن با دقت توزین شده و عمل اختلاط به ترتیب با افزودن مصالح سنگی، مواد سیمانی، آب و سرباره برای بتن معمولی و افزودن محلول باکتریایی برای بتن باکتریایی صورت گرفت. تفاوت نسبت اختلاط بتن معمولی متداول و بتن باکتریایی در تولید بتن تنها در جایگزین نمودن یک لیتر محلول

جدول ۴. مواد مصرفی در تولید بتن در مقالات مختلف

طرح	نوع	سیمان (کیلوگرم بر متر مکعب)	سنگدانه ریز (کیلوگرم بر متر مکعب)	سنگدانه درشت (کیلوگرم بر متر مکعب)	آب (کیلوگرم بر متر مکعب)	مواد مغذی (کیلوگرم بر متر مکعب)	فوق روان‌کننده (گرم)	میکروکپسول (گرم)	باکتری
Wang et al. (2014)	R	۴۵۰	۱۳۵۰	۰	۲۲۵	۰	۰	۰	خیر
	RB	۴۵۰	۱۳۵۰	۰	۱۹۲/۸	۵۷/۸	۰	۳۴/۷	بله
Khalig et al. (2016)	R	۳۷۰	۸۴۰	۹۹۰	۱۴۸	۰	۰	۰	خیر
	RB	۳۷۰	۸۴۰	۹۹۰	۱۴۸	۰	۱	۱	بله
Krishnapriya et al. (2015)	R	۴۱۳	۶۸۰	۱۲۹۰	۱۸۶	۰	۰	۰	خیر
	RB	۴۱۳	۶۸۰	۱۲۹۰	۱۸۶	۰	۰	۰	بله
Gupta et al. (2018)	R	۱۰۰۰	۳۷۵۰	۰	۴۰۰	۰	۰	۰	خیر
	RB	۱۰۰۰	۳۷۵۰	۰	۴۰۰	۰	۰	۱۲۸/۵	بله
Chahal et al. (2018)	R	۳۹۰	۵۶۸/۷	۱۱۶۴/۱۲	۱۸۵	۰	۰	۰	خیر
	RB	۳۷۰/۵	۵۶۸/۷	۱۱۶۴/۱۲	۱۸۵	۰	۰	۰	بله

از باکتری به نام باسیلوس سوبتیلیس استفاده شده که برخلاف بسیاری از باکتری‌ها نیاز به میکروکپسول یا نانومواد ندارد.

برای انتقال باکتری‌ها به بتن، به دلیل شرایط بسیار قلیایی محیط بتن که ممکن است برای بسیاری از باکتری‌ها زیان‌آور باشد، از تکنیک‌های مختلفی برای افزایش ماندگاری و توزیع یکنواخت آنها استفاده می‌شود. یکی از این روش‌ها، بهره‌گیری از میکروکپسول‌هاست که به‌عنوان محافظ باکتری عمل کرده و بسته به نوع باکتری، به افزایش پایداری آنها کمک می‌کند (ونگ و همکاران، ۲۰۱۴؛ گوپتا و همکاران، ۲۰۱۸). همچنین، استفاده از نانومواد و روان‌کننده‌ها از دیگر راهکارهای مؤثر برای این منظور است (خلیق و احسان، ۲۰۱۶). با این حال، در این پژوهش از گونه‌ای

۴. نتایج و بحث

۴-۱. مقاومت فشاری


آزمایش مقاومت فشاری مطابق استاندارد BS 1881 P116 روی نمونه‌های مکعبی به ابعاد $100 \times 100 \times 100$ میلی‌متر و در سن ۷ و ۲۸ روز انجام گرفت. نتایج آن در جدول ۷ و شکل ۵ نشان داده شده است.

جدول ۷. آزمایش مقاومت فشاری

مقاومت فشاری (مگاپاسکال)		طرح اختلاط
۲۸ روز	۷ روز	
۲۶/۵۵	۱۶/۰۶	R
۲۶/۳۳۴	۱۹/۷۷۴	RB6
۲۹/۱۷۵	۱۹/۹۵۶	RB8
۳۰/۳۱	۱۹/۳۱	RB10
۳۲/۲۵	۲۰/۲۸	RB12

افزایش‌های قابل توجهی دارند (به ترتیب ۶۰٪ و ۵۰٪). نمونه مرجع (R) و RB6 با افزایش حدود ۴۶-۴۷ درصد، نسبتاً مشابه هستند.


همه بتن‌ها بهبود قابل توجهی در مقاومت فشاری طی ۲۸ روز نسبت به ۷ روز نشان داده‌اند. نمونه RB10 با ۷۶/۵ درصد افزایش مقاومت از ۷ روز تا ۲۸ روز بیشترین درصد رشد را دارد. نمونه‌های RB8 و RB12 نیز



شکل ۵. نتایج آزمایش مقاومت فشاری در این پژوهش

طرح‌های اختلاط با باکتری به طور کلی عملکرد بهتری نسبت به طرح اختلاط شاهد در هر دو دوره زمانی دارند (شکل

۵).



شکل ۶. مقایسه نتایج آزمایش مقاومت فشاری در مقالات مختلف

جدول ۸. اختلاف درصد مقاومت فشاری برای بتن با باکتری نسبت به بتن بدون باکتری در مقالات مختلف نسبت به حالت شاهد


مقاله	اختلاف (%)
Wang et al. (2014)	۳۳/۳۳
Khaliq et al. (2016)	۷/۶۹
Krishnapriya et al. (2015)	۱۲/۱۲
Gupta et al. (2018)	۱۱/۵۴
Chahal et al. (2018)	۴۱/۶۷
نتایج این پژوهش	۲۶/۲۸

در طراحی روسازی‌های بتنی از آزمایش مقاومت خمشی برای در نظر گرفتن معیار خستگی که کنترل‌کننده ترک‌خوردگی بتن تحت بارگذاری‌های مکرر است، استفاده می‌شود. در این پژوهش، آزمایش مقاومت خمشی مطابق با استاندارد ASTM C78 روی نمونه‌های تیر به ابعاد $100 \times 100 \times 500$ میلی‌متر و در سن ۷ و ۲۸ روزه انجام گردید و برای هر نمونه سه تکرار انجام گرفت.

تمامی نمونه‌ها نشان‌دهنده بهبود قابل توجهی در مقاومت خمشی از روز ۷ به روز ۲۸ هستند (شکل ۷).

در مطالعه ونگ و همکاران (۲۰۱۴)، $33\%/33$ تغییرات در مقاومت فشاری مشاهده شد (شکل ۶ و جدول ۸). در حالی که خلیق و همکاران (۲۰۱۶) تنها $7\%/69$ افزایش گزارش کردند. سایر مطالعات نیز به ترتیب افزایش‌های $12\%/12$ (کریشناپریا)، $11\%/54$ (گوپتا) و $41\%/67$ (چهاال) را ثبت کرده‌اند. نتایج این پژوهش نیز افزایش $26\%/28$ را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در این پژوهش هیچ گونه میکروکپسول و یا مواد نانو برای مقاوم‌سازی باکتری استفاده نشده است.

۴-۲. نتایج آزمایش مقاومت خمشی



شکل ۷. نتایج آزمایش مقاومت خمشی در این پژوهش

در مجموع، استفاده از باکتری‌ها برای بهبود مقاومت خمشی بتن یک روش مؤثر به نظر می‌رسد و نتایج هر دو پژوهش نشان‌دهنده بهبود قابل توجه در مقاومت خمشی با افزودن باکتری‌ها هستند.


۳-۴. نتایج آزمایش مقاومت کششی

در این پژوهش، آزمایش مقاومت کششی مطابق استاندارد ASTM C496 روی نمونه‌های استوانه‌ای به ابعاد ۱۰۰×۲۰۰ میلی‌متر انجام گرفت. این آزمایش شامل اعمال نیروی فشاری قطری در طول نمونه بتن است. سرعت بارگذاری وارد بر نمونه باید به گونه‌ای باشد که تنش کششی با سرعتی بین ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلوپاسکال بر دقیقه در صفحه شکست افزایش یابد. سرعت بارگذاری وارد بر نمونه برابر ۱۲۰ کیلوگرم بر ثانیه انتخاب شد که معادل با افزایش تنش کششی به میزان ۱۰۰۰ کیلوپاسکال بر دقیقه در صفحه شکست است.

نمونه RB10 با ۱۰۰٪ افزایش مقاومت از ۷ روز تا ۲۸ روز بالاترین درصد رشد را نشان می‌دهد که بیانگر بهبود قابل توجه در طول زمان است.

نمونه مرجع R و RB12 هر دو ۵۰٪ افزایش دارند، در حالی که RB6 عملکرد قوی‌تری با ۷۵٪ افزایش داشته است. RB8 کمترین افزایش نسبی (۴۰٪) را دارد. این نتایج نشان می‌دهند که افزودن باکتری به کار رفته در بتن‌های RB بهبود قابل توجهی در مقاومت خمشی بتن ایجاد کرده است؛ به خصوص نمونه‌های RB10 و RB12 که دارای میزان باکتری بیشتری نسبت به مابقی نمونه‌ها می‌باشند.

مقایسه نتایج مقاومت خمشی با دیگر مقالات نشان داد که با افزودن باکتری به بتن، مقاومت خمشی بهبود قابل توجه نسبت به حالت شاهد خود داشته است. به طور میانگین، در این پژوهش و همچنین مقاله گوپتا و همکاران (۲۰۱۸)، با گذشت ۷ روز، مقاومت خمشی ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.



شکل ۸. مقایسه نتایج آزمایش مقاومت کششی

می‌توان نتیجه گرفت که در هر سه مطالعه، نمونه‌های RB مقاومت کششی بیشتری نسبت به نمونه‌های R دارند (شکل ۸).

در این پژوهش، مقاومت کششی ۱۵/۳۵٪ افزایش یافته است. مطالعه ونگ و همکاران (۲۰۱۴) افزایش ۱/۵۶٪ و گوپتا و همکاران (۲۰۱۸) افزایش ۹/۰۹٪ را گزارش کرده‌اند (جدول ۹).

جدول ۹. مقایسه نتایج مقاومت کششی مقالات نسبت به حالت شاهد

مقاله	مقاومت کششی (%)
نتایج این پژوهش	۱۵/۳۵
Wang et al. (2014)	۱/۵۶
Gupta et al. (2018)	۹/۰۹

۵. نتیجه‌گیری

(CaCO₃) گردیده و ترسیب آن در خلل و فرج بتن باعث افزایش خواص مکانیکی (فشاری، کششی و خمشی)، دوام بتن و کاهش تخریب آن مؤثر باشد. تولید و استفاده از میکروکپسول‌ها و ذرات نانو برای انتقال باکتری به بتن یک فرآیند پیچیده و هزینه‌بر است که نیازمند تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته می‌باشد. این تکنولوژی، به دلیل هزینه‌های زیاد تولید و نیاز به دقت زیاد، به صورت عمده قابل استفاده نیست.

این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از باکتری بر مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن خودترمیمی پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که افزودن باکتری به بتن دارای محلول برات، کلسیم موجود در محلول را مصرف کرده و با اکسیژن‌های موجود در بتن ترکیب شده و باعث تولید کربنات کلسیم

است. در این پژوهش، مقاومت فشاری، خمشی و کششی بتن با افزودن باکتری بررسی شد. نتایج نشان داد که مقاومت فشاری تا ۲۶/۲۸٪ افزایش یافته است، هر چند در برخی مطالعات گذشته این مقدار متفاوت گزارش شده است: ۳۳/۳۳٪ در ونگ و همکاران (۲۰۱۴) و ۷/۶۹٪ در خلیق و همکاران (۲۰۱۶). همچنین، مقاومت خمشی به طور میانگین پس از ۷ روز ۹٪ افزایش داشته است که با نتایج گوپتا و همکاران (۲۰۱۸) همخوانی دارد. مقاومت کششی نیز ۱۵/۳۵٪ افزایش یافته که بیشتر از نتایج برخی مطالعات دیگر بود: ۱/۵۶٪ در ونگ و همکاران (۲۰۱۴) و ۹/۰۹٪ در گوپتا و همکاران (۲۰۱۸). در این تحقیق، از هیچ ماده نانو یا میکروکپسول برای مقاوم سازی باکتری استفاده نشده است.

در این پژوهش، از گونه‌ای از باکتری به نام باسیلوس سوبتیلیس استفاده شده که برخلاف بسیاری از باکتری‌ها، نیاز به میکروکپسول یا نانومواد ندارد و هزینه تولید آن نسبت به بقیه باکتری‌ها کمتر بوده و می‌توان به صورت عمده در ساخت بتن از آن استفاده کرد. استفاده از باکتری در بتن‌های خودترمیمی موجب بهبود قابل توجه در مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن شده است. بتن‌های RB10 و RB12 با بیشترین میزان باکتری، بیشترین افزایش مقاومت را نشان داده‌اند. نمونه RB10 دارای ۱۰۰٪ افزایش در مقاومت خمشی و ۷۶/۵٪ در مقاومت فشاری بوده و نمونه RB12 نیز ۶۰٪ افزایش در مقاومت فشاری و ۵۰٪ در مقاومت خمشی داشته است. نمونه‌های دیگر همچون RB8 و RB6 نیز بهبودهای قابل توجهی را نشان داده‌اند. همچنین، استفاده از باکتری تا ۳۳٪ باعث افزایش مقاومت کششی بتن شده

۶. مراجع

- Ahmad, J., Zaid, O., P'erez, C. L. C., et al. 2022. "Experimental research on mechanical and permeability properties of nylon fiber reinforced recycled aggregate concrete with mineral admixture". Appl. Sci., <https://doi.org/10.3390/app12020554>
- Althoey, F., Zaid, O., de-Prado-Gil, J., et al. 2022. "Impact of sulfate activation of rice husk ash on the performance of high strength steel fiber reinforced recycled aggregate concrete". J. Build. Eng., 54: 104610. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2022.104610>
- Aslam, F., Zaid, O., Althoey, F., et al. 2022. "Evaluating the influence of fly ash and waste glass on the characteristics of coconut fibers reinforced concrete". Struct. Concrete, 24(2): 2440-2459. <https://doi.org/10.1002/suco.2022.00183>
- Chahal, N., Siddique, R. and Rajor, A. 2012. "Influence of bacteria on the compressive strength, water absorption and rapid chloride permeability of concrete incorporating silica fume". Constr. Build. Mater., 37: 645-651.
- De Muynck, W., De Belie, N. and Verstraete, W. 2009. "Microbial carbonate precipitation in construction materials: A review". Ecol. Eng., 36: 118-136, <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2009.02.006>
- De Rooij, M., Van Tittelboom, K., De Belie, N. and Schlangen, E. 2013. "Self-healing phenomena in cement-based materials". RILEM Technical Committee 221-SHC.
- Gupta, S., Kua, H. W. and Pang, S. D. 2018. "Healing cement mortar by immobilization of bacteria in biochar: An integrated approach of self-healing and carbon sequestration". Cement Concrete Compos., 86: 238-254.
- Huang, H., Ye, G., Qian, C. and Schlangen, E. 2016. "Self-healing in cementitious materials: Materials, methods and service conditions". Mater. Design, 92: 499-511.
- Iheanyichukwu, C. G., Umar, S. A. and Ekwueme, P. C. 2018. "A review on self-healing concrete using bacteria". Sustain. Struct. Mater., 1(2): 12-20.
- Joshi, S., Goyal, S., Mukherjee, A. and Reddy, M. S. 2017. "Microbial healing of cracks in concrete: A review". J. Ind. Microbiol. Biotech., 44(11): 1511-1525.
- Khaliq, W. and Ehsan, M. B. 2016. "Crack healing in concrete using various bio influenced self-healing techniques". Constr. Build. Mater., 102: 349-357.

- Krishnapriya, S., D. L. Venkatesh Babu and P. A. G (2015). "Isolation and identification of bacteria to improve the strength of concrete." *Microbiol. Res.*, 174: 48-55.
- Lee, Y. S., Kim, H. J. and Park, W. 2017. "Non-ureolytic calcium carbonate precipitation by *Lysinibacillus* sp. YS11 isolated from the rhizosphere of *Miscanthus sacchariflorus*". *J. Microbiol.*, 55: 440-447.
- Maglad, A. M., Zaid, O., Arbili, M. M., et al. 2022. "A study on the properties of geopolymer concrete modified with nano graphene oxide". *Build.*, 12(8): 1066. <https://doi.org/10.3390/buildings12081066>
- Martínez-García, R., Jagadesh, P., Zaid, O., et al. 2022. "The present state of the use of waste wood ash as an eco-efficient construction material: A review". *Mater.*, 15(15): 5349. <https://doi.org/10.3390/ma15155349>
- Noori Shahrabadi, A., Hassani, A. and Bakhshi, B. 2021. "Effect of bacteria on self-healing of bio-concrete by increasing compressive strength". *J. Transport. Infrastruct. Eng.*, 7(2): 41-50. [In Persian]
- Singh, N., Ahmad, J. and Mir, S. S. 2018. "Assessment of ureolytic bacteria for self-healing concrete". *Int. J. Recent Sci. Res.*, 9(3): 25350-25355.
- Tang, W., Kardani, O. and Cui, H. 2015. "Robust evaluation of self-healing efficiency in cementitious materials- A review". *Constr. Build. Mater.*, 81: 233-247. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.02.054>
- Termkhajornkit, P., Nawa, T., Yamashiro, Y. and Saito, T. 2009. "Self-healing ability of fly ash-cement systems". *Cement Concrete Compos.*, 31: 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2008.12.009>
- Van Tittelboom, K. and De Belie, N. 2013. "Self-healing in cementitious materials- a review". *Mater.*, 6(6): 2182-2217. <https://doi.org/10.3390/ma6062182>
- Vijay, K., Murmu, M. and Deo, S. V. 2017. "Bacteria based self healing concrete- A review". *Constr. Build. Mater.*, 152: 1008-1014.
- Wang, J. Y., Soens, H., Verstraete, W. and De Belie, N. 2014. "Self-healing concrete by use of microencapsulated bacterial spores". *Cement Concrete Res.*, 56: 139-152.
- Worrell, E., Price, L., Martin, N., et al. 2001. "Carbon dioxide emission from the global cement industry". *Ann. Rev. Energy Environ.*, 26: 303-329, <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.26.1.303>
- Zaid, O., Ahmad, J., Siddique, M. S., et al. 2021a. "A step towards sustainable glass fiber reinforced concrete utilizing silica fume and waste coconut shell aggregate". *Sci. Rep.* 11282.
- Zaid, O., Ahmad, J., Siddique, M. S. and Aslam, F. 2021b. "Effect of incorporation of rice husk ash instead of cement on the performance of steel fibers reinforced concrete". *Front. Mater.*, 8: 665625. <https://doi.org/10.3389/fmats.2021.665625>
- Zaid, O., Roshan, S., Hashmi, Z., Aslam, F. and Alabduljabbar, H. 2021c. "Experimental study on mechanical performance of recycled fine aggregate concrete reinforced with discarded carbon fibers". *Front. Mater.*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmats.2021.771423>
- Zaid, O., Hashmi, S. R. Z., Aslam, F., et al. 2022a. "Experimental study on the properties improvement of hybrid graphene oxide fiber-reinforced composite concrete". *Diam. Relat. Mater.*, 108883. <https://doi.org/10.1016/j.diamond.2022.108883>
- Zaid, O., Martínez-García, R. and Aslam, F. 2022b. "Influence of wheat straw ash as partial substitute of cement on properties of high-strength concrete incorporating graphene oxide". *J. Mater. Civ. Eng.*, 34(11). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)MT.1943-5533.0004415](https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0004415)
- Zaid, O., Mukhtar, F. M., Martínez García, R., et al. 2022c. "Characteristics of high-performance steel fiber reinforced recycled aggregate concrete utilizing mineral filler". *Case Stud. Constr. Mater.*, e00939. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e00939>
- Zaid, O., Martínez-García, R., Abadel, A. A., et al. 2022d. "To determine the performance of metakaolin-based fiber-reinforced geopolymer concrete with recycled aggregates". *Arch. Civ. Mech. Eng.*, 22: 114. <https://doi.org/10.1007/s43452-022-00436-2>
- Zhang, J., Liu, Y., Feng, T., Zhou, M., Zhao, L., Zhou, A. and Li, Z. 2017. "Immobilizing bacteria in expanded perlite for the crack self-healing in concrete". *Constr. Build. Mater.*, 148: 610-617.
- Zhutovsky, S. and Nayman, S. 2022. "Modeling of crack-healing by hydration products of residual cement in concrete". *Constr. Build. Mater.*, 340: 127682. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127682>